

A Q U A S E A L 4200, Parkettlack Premium

seidenglänzend, seidenmatt

- umweltfreundlicher Wasserlack
- geprüft nach EN 71, Kinderspielwaren geeignet
- geprüft nach DIN 53 160, speichel- und schweißecht

Anwendungsgebiete:

Für die Oberflächenbehandlung von Treppen, Holz und Korkparkett, Dielen, Möbeln und allen Hölzern im Haus. Für mittlere bis starke Beanspruchung im Fußbodenbereich

Eigenschaften:

Hochwertiger, sehr strapazierfähiger, transparenter Lack auf Wasserbasis, schadstoffarm und deshalb umweltfreundlich. Verarbeitungsfertig eingestellt zum rollen, streichen, spritzen und spachteln. Füllkräftig, seidenglänzend, seidenmatt.

Verarbeitungshinweise:

Untergrund muss sauber, trocken, fett- und wachsfrei sein. Unverdünnt verarbeiten. Bei rohem Untergrund als Grundierung und Endbehandlung einsetzbar.

Nach dem Erstanstrich erfolgt Zwischenschliff. Bei Parkettflächen sollte vor der Versiegelung mindestens der Feinschliff mit 120 er Körnung oder feiner ausgeführt werden. Je feiner der Schliff, desto geringer die Holzaufrauung.

Verarbeitung bei Raumtemperatur, möglichst nicht unter 10 °C, die relative Luftfeuchte sollte 70 % nicht übersteigen. Probeanstrich vornehmen. Bei Renovierungen Untergrund reinigen und gut anschleifen. Bei Neuversiegelung von Treppen, Dielen, Parkett werden drei Anstriche empfohlen. Vor dem letzten Anstrich sollte ein Zwischenschliff erfolgen.

Bei Spachtelauftrag bei Bodenversiegelung sollte mit rostfreier, ungezahnter Spachtel zweimal Auftrag erfolgen. Anschließend zwei Anstriche aufbringen. Nach dem ersten Anstrich erfolgt Zwischenschliff, nicht nach dem Spachteln.

Schnelle Trocknung. Bei Bodenbeschichtung möglichst 8-12 Stunden trocknen lassen, dann begehbar.

Aquaseal 4200 Premium erreicht seine Endhärte nach 8 Tagen. Vorher Parkett schonend benutzen, Möbel vorsichtig aufstellen, nicht schieben. Noch keine Reinigung mit Wasser vornehmen und auch keine Teppiche auflegen.

Trockenzeit:

Bei Spachtelauftrag etwa 30 Minuten, bei Streichauftrag ca. 1-2 Stunden bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte.

Im Spritzauftrag ca 1-2 Stunden, je nach Auftragsstärke.

Aufbringmenge:

Bei Parkett und Treppe in 3 Anstrichen je ca. 100-120 ml/qm und Anstrich.

Bei Spachtelauftrag reicht 1 Liter für ca. 30 m² (30-40 ml / qm und Spachtelgang)

Pflege:

Nach Durchhärtung wird regelmäßige Pflege der versiegelten Oberfläche mit dem *Rhenocoll Universalpflege R9* empfohlen. Hierzu bitte die in dem entsprechenden Technischen Merkblatt aufgeführte Pflegeanleitung beachten.

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:

750 ml Dose
2,5 ltr. Eimer
5,0 ltr. Eimer
20 ltr. Kanister
150 ltr. Faß

Entsorgung:

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. (AVV-Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

Ökologie:

Farbreste nicht in Gewässer gießen. Nach Wasserhaushaltsgesetz § 19 ist das Produkt eine wassergefährdende Flüssigkeit.

WGK = 1 (Selbsteinstufung)

Kennzeichnung:

VbF : entfällt
GefStoffV : nicht kennzeichnungspflichtig
GGVSE: : nicht kennzeichnungspflichtig

Sicherheitshinweis:

Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-110

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.