

# Aqua-Grundlack 882

**Eigenschaften:**

- füllend, einkomponentig
- vermindert eine Seitenverleimung
- geruchsneutral
- verarbeitungsfertig
- roll- und spachtelbar

**Für das Grundieren von:**

- allen Parkettarten, - hölzern und -böden, speziell Problemhölzern wie Ahorn, Buche, Esche, Obsthölzer oder Problemböden wie Hochkantlamelle, Warmwasserfußbodenheizung, Holzpflaster, Dielen, Schwingböden
- Korkböden
- vor dem Einsatz wässriger Parkettsiegel

<b>Technische Daten:</b>	Basis: Farbe: Konsistenz: Dichte: Reiniger: Auftragsweise: Verbrauch:  Trockenzeit:  Beste Verarbeitbarkeit:  Frostopfindlich: Kennzeichnung nach GefStoffV.: GISCODE:  Sicherheitsdatenblatt:	PUR-Acrylat milchig niedrigviskos 1,01 g/cm <sup>3</sup> Wasser Doppelfächenspachtel / Rolle Spachtel 30 – 50 g/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang, Rolle 100 – 130 g/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang ca. 20 min nach jedem Spachtelauftrag * ca. 1 Stunde nach jedem Rollenauftrag * innerhalb 6 Monate, Lagerung zwischen 15-30 °C, Anbruch gut verschließen und alsbald aufbrauchen ja keine W 3  auf Anfrage erhältlich
--------------------------	--	--

\* Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

**Untergrund:** Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Nach dem Grobschliff werden die Fugen bis 2 mm Breite mit 8801 Aqua-Holzkittlösung, gemischt mit Schleifstaub, verspachtelt. Anschließend erfolgt nach einer Trockenzeit von 30 - 60 Minuten der Feinschliff (Körnung 100 - 120).

**Verarbeitung:** Gebinde vor Verbrauch gut aufschütteln. Den fertig geschliffenen und gesäuberten Boden mittels Doppelfächenspachtel 2 mal mit 882 Aqua-Grundlack gleichmäßig abspachteln und/oder 1 mal rollen (Techno- Aquarolle), Trocknung zwischen den Spachtelgängen ca. 20 Minuten, beim Rollen ca. 1 Stunde (Buche sowie empfindliche Hölzer dürfen nicht gespachtelt werden, sondern mit handelsüblichen Aquarollen 1 mal rollen). Anschließend kann mit 883 Aqua-Lack, 884 2-K-PUR Aqua-Lack Perfect Duo versiegelt werden. Gefärbte oder naturbelassene Korkböden sparsam rollen. Besonders bei gefärbten Korkböden wird somit eine Tanninausblutung minimiert. Anschließend kann mit 885 Aqua-Korklack versiegelt werden.  
 Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte 15 - 25 °C, die relative Luftfeuchte 50 - 60 % betragen. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

---

**Bemerkungen:** Die raumklimatischen Bedingungen sollten den späteren Nutzungsbedingungen entsprechen, um Dimensionsänderungen des Parketts entgegenzuwirken.  
Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien der Parkethersteller beachten! Holzfeuchtigkeit und Raumklima überprüfen.

---

**Hinweis:** Verunreinigungen durch 882 Aqua-Grundlack möglichst rasch, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

---

**Versandpackungen:** 10l Einweggebinde Netto

---

**Zur besonderen Beachtung:** Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Auch beim Einsatz schadstoffarmer Beschichtungsmittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu beachten. Frostfrei lagern und transportieren, nicht über 30 °C lagern.  
Im Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

75102\_882

Stand 15. September 2004  
ersetzt Ausgabe 15. Juli 2000