

## Longlife Basisschutz 898

### Eigenschaften:

- hochstrapazierfähig, hochbelastbar
- seidenglänzend / matt
- zähelastisch
- rutschhemmend

### Anwendung:

- Kunststoffhartbeschichtung als Ersteinpflege für wasserfeste Fußböden wie versiegeltes Parkett, Linoleum, PVC, Keramik
- Refresher für abgenutzte, wasserfeste Bodenbeläge und verschlissene Pflegefilme

### Technische Daten:

Basis:	Polyacrylat
Farbe:	milchig
Dichte:	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8,6
Verarbeitungstemperatur:	15 – 25 °C
Verbrauch:	1 l für ca. 40 m <sup>2</sup> (1 Auftrag)
Reiniger:	Wasser, im frischen Zustand 891 Aqua Grundreiniger im trockenen Zustand
UBA-Nr.:	seidenglänzend 4397 0013 matt 4397 0017
Lagerung:	frostfrei, trocken, angebrochene Gebinde verschließen, mindestens 1 Jahr lagerfähig
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

\* Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

### Verarbeitung:

898 Longlife Basisschutz auf den grundgereinigten Boden (hierfür z. B. 891 Aqua Grundreiniger benutzen, nach der Grundreinigung ist in jedem Fall klar nachzuwischen) 1-2 mal unverdünnt auftragen. Einzupflegende Fläche immer in einem Zug beschichten, um Ansätze zu vermeiden. Bei stark saugfähigen und offenporigen Böden können auch mehr Aufträge zweckmäßig sein, um einen geschlossenen Film zu erhalten. Das Material kann mit fusselfreiem Tuch oder Wischwiesel aufgetragen werden. Die Zwischentrockenzeit beträgt bei normalem Raumklima 1-3 Stunden, danach begehbar. Bei voraussichtlich starker Belastung "über Nacht", ca. 12 Stunden trocknen lassen.

Beim Einsatz als Refresher für abgenutzte Böden, ist darauf zu achten, daß die Altböden sorgfältig von alten Trenn- und Pflegemittelresten befreit werden (hierfür 891 Aqua Grundreiniger benutzen und 2x mit kaltem Wasser nachwischen) und der Boden ist mindestens 12 - 24 Stunden trocknen zu lassen.

898 Longlife Basisschutz matt ist vor der Verarbeitung sorgfältig aufzuschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung der Mattierung zu erreichen.

### Hinweis:

Es entsteht ein gegen Anschmutzung, Verstrichung und Begehpuren resistenter und rutschhemmender Schutzfilm. Der zähelastische Basisschutz ist wasserfest und lange haltbar.

Zur Unterhaltungspflege kann eine Pflegeemulsion, z. B. 887 Parkett- und Bodenpflege oder 888 Universalpflege eingesetzt werden. Verschlossene Beschichtung kann mit 891 Aqua-Grundreiniger (ca. 1:3 verdünnt) entfernt werden. Je nach Schichtdicke ist ggf. eine Wiederholung der Grundreinigung notwendig.

Zur Unterhaltsreinigung bitte Pflegeanweisung beachten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Hinweise anderer Verlegewerkstoffe sind zu beachten!

Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

---

**Versandpackungen:** 0,750 l, 10 l

---

**Zur besonderen  
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

75225

Stand 10. November 2004  
ersetzt Ausgabe 10. Juli 2002