
Öl-Kunstharsiegel 875

- Eigenschaften:**
- 1-komponentige Urethanalkydharzversiegelung
 - aromatenfrei
 - oxydativ härtend
 - sehr abriebfest
 - entspricht ÖNORM C 2354 Tab. 1, Beanspruchungsklasse A, B, C
 - kratzfest nach DIN 68861 Teil 4, Beanspruchungsgruppe 4 E
 - verursacht keine Seitenverleimung
 - sportbodengeeignet, zertifiziert nach DIN 18032 Teil 2, (seidenglänzend, seidenmatt)
 - sehr gute Füllkraft
 - seidenmatt, seidenglänzend, glänzend

Zertifizierte Qualität
 Institut für Holztechnologie
 DRESDEN

- Für das Versiegeln von:**
- allen Parkettarten, -hölzern und -böden, incl. Problemböden (Heizestrich, Sportböden, Industrieparkett, Holzpflaster)
 - Korkböden
 - Dielen

| | |
|--------------------------|--|
| Technische Daten: | Basis: ölmofiziertes Urethan Farbe: bräunlich transparent Konsistenz: niedrigviskos Dichte: 0,91 g/cm ³ Reiniger/Verdünnung: Lösung 688, KH-Lackverdünnung Auftragsweise: Mohairrolle Verbrauch: 100 – 150 g/m ² pro Auftrag * Raumklima: 15-25°C, max. 75% rel.LF, empfohlen 40-65% rel. LF Trockenzeit: nach 12 – 24 Stunden begehbar und überlackierbar * Erste vorsichtige Nutzung: nach 24 Stunden * Endhärte: nach 2 Wochen * Zulässige Lagerzeit: mind. 6 Monate im Originalgebände Frostempfindlich: nein Kennzeichnung nach GefStoffV.: entzündlich Gefahrklasse VbF: A II GISCODE: KH 1 |
|--------------------------|--|

Sicherheitsdatenblatt: auf Anfrage erhältlich

* Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund: Die Böden müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Der Boden muss grob geschliffen werden (Körnung ca. 80). Fugen bis 2 mm mit Holzkittlösung 870, gemischt mit Schleifstaub, verspachteln. Anschließend erfolgt der Feinschliff (Körnung 100 - 120). Es kann auch mit 880 Aqua-Holzkittlösung nach entsprechenden anwendungstechnischen Vorgaben vorgearbeitet werden. Böden, die gespachtelt werden können, zur Verminderung der Fugenabkippung und der Anfeuerung den fertig geschliffenen und gesäuberten Holzboden mittels Doppelfächenspachtel 2 mal mit 871 Spachtelpaste gleichmäßig abspachteln. Trocknung zwischen den Spachtelgängen ca. 20 Minuten.

Verarbeitung: 875 Öl-Kunstharsiegel vor Gebrauch gut aufrühren. Siegel mit einer Mohairrolle 1-2 mal auftragen. Statt der 871 Spachtelpaste kann auch ein Vollaufbau mit 875 Öl-Kunstharsiegel vorgenommen werden. Dafür wird 875 Öl-Kunstharsiegel 2-3 mal gerollt.

PRODUKTINFO

Buche sowie empfindliche Hölzer dürfen nicht direkt gespachtelt werden, dort einen Vollaufbau mit 875 Öl-Kunstharzsigel (2-3 mal rollen) vornehmen. Ein Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag verbessert das Finish. Bei Weichhölzern (wie Fichte, Kiefer, Tanne) kann es zu Harzaustritten kommen, die zur Verzögerung der Trocknung bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.

Auf Altböden, die gewachst oder geölt waren, kann es durch Reste in Poren oder Fugen zu ähnlichen Problemen kommen.

Die Trocknung von Öl-Kunstharzsigeln ist stark abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchte und Sauerstoffangebot. Ungünstige Bedingungen verzögern die Trocknung weit über 24 Stunden hinaus, ebenso sehr satte Aufträge.

Wir empfehlen, den 1./2. Auftrag sparsam durchzuführen, um ein Anlösen (Runzelbildung) der unteren Lackschicht durch einen weiteren Auftrag des Lackes zu vermeiden. Der letzte Lackauftrag kann dann satter erfolgen.

Verarbeitungshinweis für Korkböden: Um das Einsickern des Decklackes bei Korkböden und eine damit verbundene Anlösung des Klebstoffes zu vermeiden, ist mit 872 Siegelgrund vorzubehandeln. Eine Decklackierung ist anschließend mit 875 Öl-Kunstharzsigel 2-3 mal mittels Mohairrolle durchzuführen.

Markierungsfarben: Bitte die Eignung der Kombination von Markierungsfarbe und Lack nachfragen! Nach dem Spachtelvorgang wird die Markierungsfarbe aufgetragen und nach Einhaltung der vom Hersteller der Markierungsfarben vorgegebenen Trockenzeit wird mit 875 Öl-Kunstharzsigel überlackiert.

Pflegehinweis: Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir unsere 887 Parkett- und Bodenpflege selbstglänzend, oder 888 Universalpflege. Für die Einhaltung des Gleitreibungsbeiwertes nach DIN 18032 für Sportböden ist ausschließlich 887 Parkett- und Bodenpflege entsprechend den Vorgaben der Technischen Informationen einzusetzen. Bitte gesonderte Information abfordern.

Reinigungsmittel: Verunreinigungen durch 875 Öl-Kunstharzsigel möglichst rasch, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lösung 688 oder 890 Parkett Grundreiniger reinigen.

Achtung: Schleifstäube von Öl-Kunstharzsigeln bzw. getränkte Lappen u. ä. sind selbstentzündlich und müssen daher gewässert bzw. unter Sauerstoffabschluß gebracht werden.

Sicherheitshinweis: Entzündlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Dämpfe nicht einatmen, nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen auslösen

Versandpackungen: 5 l, 10 l Einweggebinde netto

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

75802-875.rtf

Stand 24. März 2003
ersetzt Ausgabe 4. Oktober 2001

PRODUKTINFO