

Sie haben Parkett gewählt...

Ihr Parkettleger

# Pflege-Anweisung für mit Hartwachsöl behandelte Parkett- und Holzfußböden gemäss DIN 18356

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben sich für einen dauerhaften, natürlichen und wertvollen Parkett- bzw. Holzfußboden entschieden. Damit das natürliche, ästhetische Aussehen des Holzes verstärkt und die Pflege und Reinigung erheblich erleichtert wird, wurde Ihr Parkett gerade mit dem hochwertigen **BLUMOR-HARTWACHSÖL (B632)** behandelt.

Durch diese Ölachsbehandlung wurde das Holz geschützt und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutzwasser in die Holzporen.

Die Ölachsbehandlung ist eine handwerkliche Arbeit. Dadurch bedingt, können kleine Störungen in der Oberfläche in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen vorhanden sein. Auf die Haltbarkeit des Parkettbodens hat dies keinen Einfluss.

Trotz dieser Ölachsbehandlung unterliegt ihr Fußboden, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. Hierfür muss das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet werden.

## EINIGE ANWEISUNGEN UND HINWEISE

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß der DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzpflasterarbeiten, die mit einem Pflegemittel auf Hartwachsölbasis gepflegt werden. Holz ist ein Naturprodukt...

Durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchte kommt es zum Arbeiten des Holzes. (Quellen und Schwinden des Holzes). So kann es bei zu trockener Umgebungsluft, besonders während der Heizperiode im Winter und bei beheizten Fußbodenkonstruktionen, zu einer Fugenbildung kommen. Dies ist ein natürlicher, holzeigener Prozess!

Um Schaden zu vermeiden und die Fugenbildung so gering wie möglich zu halten, sollte die relative Luftfeuchte kontrolliert und zwischen 55 und 65% gehalten werden und die Raumtemperatur bei ca. 18-20°C. Dieses Raumklima ist auch für das Wohlbefinden der Bewohner vorteilhaft.

Ferner werden so im Holz auftretende Spannungen auf ein Minimum begrenzt. Besonders während der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von elektrischen Luftfeuchtenregulatoren, da herkömmliche Wasserverdunster i.d.R. nicht ausreichen.

## IN DEN ERSTEN 10 TAGEN

In diesem Zeitraum härtet das **HARTWACHSÖL (B632)** aus. Je mehr der hartwachsgeölten Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 10 Tagen erfolgen.

In den ersten 10 Tagen sollten einige Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

- Keine schweren Möbel umstellen.
- Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Keine Teppiche auf das Parkett legen.
- Die Füße von Tischen und Stühlen mit Filz oder einem anderen Schutz unterlegen.

## NACH 10 TAGEN

### DIE UNTERHALTSPFLEGE

Die mit **HARTWACHSÖL (B632)** behandelten Böden regelmäßig entstauben (Besen oder Staubsauger). Je nach Benutzung der Räume, kann diese Pflege täglich vorgenommen werden. Bei starken Verschmutzungen kann der Boden gelegentlich durch nebelfeuchtes Wischen mit einer mit **BLUMOR REINIGUNGSSEIFE (B624)** verdünnten Lösung (250ml in ca. 10L Wasser) erfolgen.

Keine Flüssigkeiten auf der Fläche austrocknen lassen, möglichst sofort aufwischen.

**blumor**<sup>®</sup>  
Parkettlacke

