

# Technisches Merkblatt

## Super –DD – Siegel 5012

### Merkmale:

Zweikomponenten-PUR-Lack mit sehr guter Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Hoher Festkörper und Füllkraft. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett und verschiedene Lösungsmittel. Verwendbar als Grundierung und Überzugslack. Schnelle Trocknung, Schleifbarkeit und Stapelfähigkeit. Gut überarbeitbar, keine Haftungsprobleme bei Reparaturlackierung.

### Einsatzbereich:

Für die hochwertige Beschichtung von Strapazierflächen, speziell in der industriellen Treppenherstellung üblich. Aber auch für Möbel, Tische, Schiffsausbauten, Innenausbau, Labor- und Schulmöbel, Laden und alle hochstrapazierten Möbeloberflächen.

### Verarbeitungshinweis:

Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.

Super-DD-Siegel ist nur mit Super-DD-Härter 4004 zu verarbeiten. Härter gut einrühren.

Mischungsverhältnis	10 Teile Super-DD-Siegel 5012 + 1 Teil Super-DD-Härter 4004 (Die Mischung ist unverdünnt gebrauchsfertig)
Auftragsmethode	Streichen, gießen, spritzen. (2 mm Düse bei 2 bis 3 atü)
Topfzeit der Mischung:	Ca. 3 Tage, leicht gelierte Lackmischung, kann verdünnt bzw. mit neuer Lackmischung gemischt werden zur Weiterverarbeitung.
Trocknung und Durchhärtung:	Nach ca 20 - 25 Minuten schleiffähig, nach ca. 2 Std. durchgehärtet.
Verbrauch	ab 120 g/m <sup>2</sup>
Verdünnung	PUR-Verdünner 1400
Viskosität der Mischung	ca 35 - 40 " / 4 mm (bei 20° C)

### Arbeitsvorgang:

Die vorbereitete Holzoberfläche (evtl. gebeizt) wird mit Super-DD-Siegel grundiert und endlackiert. Nach ca. 15 Minuten kann der Zwischenschliff erfolgen (220er - 280er Schleifpapier)

### Wichtig:

Bei gebleichten Hölzern (Wasserstoffperoxid, Bleichmittel) muß ein peroxidfester Härter verwendet werden, der jedoch die Trockenzeit verlängert (PUR-Härter 4002, peroxidfest, Zugabemenge 15%)

<u>Liefergebände:</u>	
SuperDD--Siegel	Super-DD-Härter 4004
5 ltr. Kanne	500 ml Flasche
30 ltr. Kanne	3 ltr Kanister

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß der Verordnung der Länder über den Handel mit Giften.

# Technisches Merkblatt Super –DD – Siegel 5012

seidenglänzend



Version: 10/00, Seite 2 von 2

## **Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:Konken 06384 9938 0**

**Fax 06384 9938 126**

**Email: support@rhenocoll.de**

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten

BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluß haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.