

Versiegelungsgrund 400

Merkmale:

Versiegelungsgrund 400 ist eine gebrauchsfertige, klare, schnelltrocknende Spezialgrundierung auf Kunstharzbasis. Für alle Hölzer geeignet, füllkräftig, betont den Naturholzcharakter.

Einsatzbereich:

Als Haftgrundierung für alle Hölzer geeignet, auch für Exoten. Speziell unter Parkett-Siegel D 500, D 600, D 700.

Des Weiteren überlackierbar mit:

Pur-Siegel 4010, 4012, 4014, 4017 mit Pur-Härter 4001 (Mischung 1 : 10).

Verarbeitungshinweise:

Gebinde vor gebrauch gut aufrühren oder schütteln.

Versiegelungsgrund 400 ist gebrauchsfertig.

Auftragmethode:	streichen, walzen, gießen, spritzen (1,8 – 2 mm Düse bei 2,5 – 3 atü.)
Trocknung:	ca. 15 -20 Min. je nach Raumtemperatur
Aufbringmenge:	ca. 100 – 120 g/m ² je Spritzgang
Verdünnung:	mit Universalverdünner 140
Lieferviskosität:	ca. 42 sec. / 4 mm (bei 20 °C)

Arbeitsvorgang:

Versiegelungsgrund 400 wird auf die gut geschliffene, staubfreie Holzoberfläche aufgetragen und kann nach 15 – 20 Min. mit 180er – 220er Schleifpapier geschliffen werden. Nach Entfernen des Schleifstaubes kann der gewünschte Versiegelungslack aufgebracht werden.

Liefergebinde:

5 ltr. – Kanne

30 ltr. – Kanne

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-110

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.